

# ACELERANTE PARA PU 2K

RAYSTON  
products



## Aditivo para secado rápido de PU bicomponentes

### DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES



La rapidez de secado de sistemas PU bicomponentes puede ser insuficiente para las necesidades de aplicación en determinadas circunstancias. Acelerante PU 2k permite reducir el tiempo de secado de sistemas bicomponentes como Impermax 2k M, en casos de baja temperatura.

Permite obtener "piel" en la superficie del producto en poco tiempo (minimizando el riesgo de alteración por lluvia, pendientes, etc.), y que se considere prácticamente seco en pocas horas, ayudando también a la eliminación del "tack" superficial en un plazo de tiempo más breve.

### DATOS TÉCNICOS

#### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Identidad química	Catalizador para poliuretano
Estado físico	Líquido
Presentación	Envase plástico 0.150 kg
Contenido en sólidos (%)	10%
Punto de inflamación	101°C
Color	Ligeramente amarillo
Densidad	0.85 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
Viscosidad	20°C, s62, 100 rpm: 5 mPa.s
Condiciones de almacenamiento	Almacenar a menos de 35°C, protegido de fuentes de ignición y de la humedad.
Caducidad	12 meses desde la fabricación

### CONDICIONES AMBIENTALES RECOMENDADAS

Acelerante PU 2k está recomendado para acelerar el secado en condiciones de temperatura inferiores al 10°C. La adición de Acelerante PU 2k reduce la influencia de la humedad ambiental en el proceso de secado. Aún así, se recomienda seguir las limitaciones de humedad generales de los sistemas bicomponentes.

### RELACIÓN DE LA MEZCLA

El acelerador para PU 2K se entrega en frascos de 150gr cada uno. La siguiente dosificación es una guía.

Producto	Dosis recomendada
Impermax 2k M	150 g para 25kg de A+B (0.5%)

### MEZCLA Y HOMOGENEIZACIÓN

Añadir el Acelerante para PU 2k en el componente A de Impermax 2k M y mezclar con un agitador a baja velocidad antes de añadir el componente B. Seguir a continuación las indicaciones generales para Impermax 2k M.

### TIEMPO DE CURADO Y POT LIFE

Producto	Temperatura (°C)	Tiempo de curado	Pot life
Impermax 2K M	13	4h	25 min

Paviflex y Pavifloor adquieren dureza al tacto tiempo después de la aplicación.

Valores orientativos sobre la evolución de la dureza Shore D (2 mm, 25°C, 50% hr)

Paviflex	
Tiempo	Dureza Shore D
5 horas	22
24 horas	30
48 horas	33
7 días	43

Pavifloor	
Tiempo	Dureza Shore D
2 horas	27
24 horas	33
48 horas	41
7 días	55

### PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta	Solución
Qué ocurre si se utiliza una relación diferente de la prescrita	La relación de mezcla prescrita es una orientación. Cantidades menores disminuirán el efecto y cantidades mayores lo aumentarían hasta llegar a un punto que el tiempo de trabajo será insuficiente y/o se producirán defectos superficiales
Puede usarse para PU monocomponentes	Sí, pero para determinados casos es preferible usar Superacelerante Impermax

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar las herramientas con disolvente Rayston.

### SEGURIDAD

El Acelerante PU 2k contiene disolvente orgánico. Deben tomarse las precauciones necesarias durante la manipulación del producto y consultar la ficha de datos de seguridad.

### MEDIO AMBIENTE

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un gestor de residuos autorizado. Si los envases contienen restos, no mezclarlos con otros productos sin descartar previamente posibles reacciones peligrosas.

### INFORMACION COMPLEMENTARIA

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.



KRYPTON CHEMICAL SL

C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies  
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España  
Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977

www.kryptonchemical.com - rayston@kryptonchemical.com

Última revisión:

18/08/2022

Página:

1/2

# ACELERANTE PARA PU 2K

RAYSTON  
products



## Aditivo para secado rápido de PU bicomponentes

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

***Esta ficha técnica anula las versiones anteriores.***



**KRYPTON CHEMICAL SL**  
C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies  
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España  
Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977  
[www.kryptonchemical.com](http://www.kryptonchemical.com) – [rayston@kryptonchemical.com](mailto:rayston@kryptonchemical.com)

Última revisión:  
Página:

18/08/2022  
2/2