



## Poliuretano de dos componentes para aplicaciones de construcción

### DESCRIPCIÓN

Resina transparente de poliuretano alifático de dos componentes, adecuada para agregar piedra decorativa. Diseñada para ligante de pavimentos lisos, movernos, resistentes, de bajo mantenimiento, porosos o semiporosos, dependiendo del tipo de áridos. El acabado es duro y resistente.

### DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN				
	Componente A		Componente B	
<b>Descripción</b>	Mezcla de polioles		Poliisocianato sin disolventes	
<b>Estado físico</b>	Líquido		Líquido	
<b>Presentación</b>	Envase metálico 3.12 kg		Envase metálico 3.38 kg	
<b>No volátiles (%)</b>	aprox 100		100	
<b>Flash point</b>	>100°C		>100°C	
<b>Color</b>	amarillo		marrón oscuro	
<b>Densidad</b>	Temperatura (°C)	Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	Temperatura (°C)	Densidad (g/cm <sup>3</sup> )
	25	1,01	25	1,16
<b>Viscosidad</b> Valores aproximados, Brookfield	Temperatura (°C)	Viscosidad (mPa.s)	Temperatura (°C)	Viscosidad (mPa.s)
	15	8000	25	2500
	25	4300		
	35	3570		
<b>Relación de mezcla A/B</b>	A=100, B=108 en peso			
<b>Propiedades de la mezcla</b>	Viscosidad : 2800 mPa.s (25°C) Color: amarillo claro			
<b>Tiempo de trabajo a 25°C</b>	20 minutos			
<b>Pot life</b>	Condiciones (100g)	Pot life (min)		
	22°C, 40% rh	55		
<b>Almacenamiento</b>	Entre 10°C y 30°, protegido de la humedad			
<b>Caducidad</b>	12 meses después de su fabricación en el envase sin abrir.			

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL

<b>Estado</b>	Poliuretano sólido
<b>Color</b>	Amarillo claro
<b>Dureza (Shore)</b>	85A ISO 868
<b>Propiedades mecánicas</b>	Elongación máxima: 96% (ISO 527-3) Tracción: 6 MPa (ISO 527-3)
<b>Resistencia UV</b>	Poliuretano alifático. No amarillea.
<b>Temperaturas de uso</b>	Estable entre -15°C and 80°C.

### REQUISITOS DEL SOPORTE

Para obtener una buena adherencia, el soporte deberá reunir características siguientes:

- Nivelado (ya que se trata de un producto auto nivelante)
  - Cohesivo / cocto con una resistencia mínima de 1,5 N/mm<sup>2</sup> (test de pull off)
  - Aspecto regular.
  - Libre de fisuras y grietas. Si las hay deben tratarse.
  - Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de materiales o partículas sueltas, lechadas superficiales y exento de grasas, aceites y musgos.
- Los soportes de asfalto deben estar limpios y secos. Para más información sobre el tratamiento de puntos críticos, consultar nuestro servicio técnico. Los bordes de la aplicación pueden ser acabados con ladrillo, piedra u hormigón para un acabado de alta calidad.

### CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura del soporte: 10°C - 25°C. A temperaturas más altas, son necesarias medidas de precaución adicionales. A temperaturas más bajas, el curado es muy lento. Recabar consejo del fabricante.

La humedad del soporte debe ser inferior al 4%.

Altas temperaturas y humedades conducen a la formación de burbujas y espuma.

Temperatura preferida del aire: 10°C-30°C. Humedad: 30-80%

### COMBINACIONES RECOMENDADAS

Seguir una relación árido/Pavistone 2K UV como sigue:

Tipo de árido	Pavistone % (A+B)
Piedra regular, lisa, grande	3 a 5 %
Partículas, porosas, irregulares	5 a 7 %

Una práctica recomendada es sellar la superficie con una capa fina de Pavistone 2k puro para evitar desgaste superficial.

### APLICACIÓN

Homogeneizar los dos componentes antes de la mezcla. Después de la mezcla AB, añadir a la masa de árido y mezclar con un aparato de mezcla adecuado. Agitar durante 2 minutos y extender inmediatamente en el lugar de aplicación. Es importante mezclar cada lote durante la misma cantidad de tiempo para evitar diferencias de color. Ver los datos para más detalles. Extender de forma uniforme, al espesor deseado, con una llana plana y presionar suavemente para obtener una superficie lisa y cocta.

Usar la tabla siguiente para estimaciones de consumo.

Tamaño de árido	Espesor de pavimento deseado (mm)	Consumo de Pavistone + Piedra kg/m <sup>2</sup>
6 a 10 mm	15	30
	20	40
	25	50
	30	60

Algunos áridos contienen una cierta proporción de partículas más finas que dificultan la adhesión de los componentes principales. Usar materiales limpios con la distribución adecuada de tamaños.

### SEGURIDAD

El componente B de Pavistone 2K UV contiene isocianatos. Seguir siempre las instrucciones de la hoja de seguridad de este producto y adoptar las medidas de protección en ella descritas. En general, debe procurarse una adecuada ventilación y evitar contacto con la piel. El producto debe usarse únicamente para los usos y en la forma prescrita. Este producto debe destinarse únicamente a usos industriales y profesionales. No es idóneo para un uso tipo bricolaje.

### PRECAUCIONES AMBIENTALES

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un gestor de residuos autorizado. Si los envases contienen restos, los componentes A y B pueden mezclarse, siempre con el ratio recomendado. No mezcle cantidades superiores a 7 litros para prevenir reacciones peligrosas.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo. Recomendamos estudiar en profundidad uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos está nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador.

En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

**Esta ficha técnica anula las anteriores**



KRYPTON CHEMICAL SL

C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies  
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España  
Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977  
www.kryptonchemical.com - rayston@kryptonchemical.com

Última revisión:

17/08/2022

Página:

1/1