



Pasta pigmentada, base epoxy, para productos de pavimentos

DESCRIPCIÓN Y APLICACION

En ocasiones, se precisa finalizar las obras de pavimentación o de impermeabilización con acabados estables a la luz y decorativos, que permitan incluso ajustar el acabado a la carta de colores RAL. El Pigmento EP se suministra predosificado, listo para combinar con los sistemas aromáticos como imprimaciones epoxy, EP Coat 100, EP Nivel, Pavifloor EP.

DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

Descripción	Dispersión de pigmento en pasta, en epoxy
Densidad	1.8 ± 0.1 g/cm ³ (a 20°C)
Viscosidad	
Brookfield, aproximado	3500 ± 1000 mPa.s (a 23°C)
Contenido en sólidos (%)	76%
Contenido COV	150 g/L
Colores disponibles	Rojo óxido Negro Beige RAL1015 Azul RAL 5010 Azul RAL 5015 Verde RAL 6001 Verde RAL 6021 Gris RAL 7001 Gris RAL 7011
Condiciones de almacenamiento	Almacenar a temperaturas entre 5°C y 40°C en un lugar seco. Proteger del calor
Caducidad	Caducidad: 12 meses desde su fabricación.

Existe una carta de más colores disponibles. Consultar Krypton Chemical para disponibilidad y plazo de entrega

REQUISITOS GENERALES

Seguir las indicaciones generales sobre preparación del soporte y condiciones de aplicación prescritas para cada producto.

La aplicación habitual de los productos pigmentados va en un rango desde 200 g/m² a 3 kg/m² aproximadamente.

HOMOGENEIZACIÓN Y MEZCLA

Homogeneizar el envase de Pigmento EP antes de la adición. Es importante agitar bien la mezcla de ambos productos durante unos minutos antes de su aplicación, y no dejar de remover el producto mientras se está aplicando, evitando así cualquier diferencia de tonalidad.

PREGUNTAS FRECUENTES

Pregunta	Respuesta
¿Puede añadirse más Pigmento EP?	El Pigmento EP se suministra en cantidad predosificada. La adición de más, si es excesiva, podría disminuir las propiedades de la membrana o perjudicar su proceso de curación.
El color del pigmento no se corresponde con el RAL	La composición del Pigmento EP ha sido ajustada para dar el color correcto una vez mezclado con la resina. El color del pigmento antes de la mezcla puede diferir.

SEGURIDAD

Pigmento EP contiene disolvente inflamable. Seguir siempre las instrucciones de la hoja de seguridad de este producto y adoptar las medidas de protección en ella descritas. En general, debe procurarse una adecuada ventilación y evitar las fuentes de ignición. El producto debe usarse únicamente para los usos y en la forma prescrita. Este producto debe destinarse únicamente a usos industriales y profesionales. No es idóneo para un uso tipo bricolaje.

MEDIO AMBIENTE

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un gestor de residuos autorizado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La información contenida en esta FICHA TÉCNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

Esta ficha técnica anula las versiones anteriores.