

Krypton ProLine PU AL PRIMER

IMPRIMACION ANTICORROSIVA POLIURETANO CON ALUMINIUM E HIERRO MICÁCEO



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Imprimación /sealer de poliuretano monocomponente curado con la humedad, con pigmentos de aluminio e hierro micáceo (MIO). Surface tolerant.

CARACTERÍSTICAS

Aplicación:

- A temperaturas bajo cero hasta -18°C.
- A alta humedad relativa hasta 99%.
- Sin restricciones de punto de rocío.
- Sin restricciones sobre el tiempo máximo de repintado. (*)
- Mínima preparación de superficie a grado St2 (ISO 8501-1).
- Como capa sealer para superficies metálicas no ferrosas y superficies galvanizadas.

(*) Consultar

Proporción:

- Alta adhesión, propiedades anticorrosivas y de efecto barrera debido a los pigmentos de aluminio e hierro micáceo. (MIO).

USO RECOMENDADO

Acero y hormigón:

- Para estructuras en categorías de corrosividad atmosférica media, alta, muy alta y extrema (C3, C4, C5 y CX - ISO-12944-2 / 2018).

Superficies metálicas no férricas

- Como un adhesivo o capa protectora.

COMPATIBILIDAD

Según las condiciones de operatividad, el producto puede ser usado con diferentes tipos de pinturas.

- Poliuretanos monocomponentes curados con la humedad de Krypton (PU 1K).
- Epoxy 2 componentes (EP 2K) de Krypton.
- Poliuretanos dos componentes de Krypton (PU 2K).
- Poliureas dos componentes de Krypton (PUA 2K), Consultar tipo de poliurea.

Para detalles de combinación de productos por favor contactar con el Departamento técnico de Krypton.

DATOS TÉCNICOS

Apariencia

| | |
|------------|----------|
| Color | Aluminio |
| Apariencia | Mate |

Propiedades

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Sólidos en volumen | 67 ± 2 % |
| Densidad (a +20 °C) | 1.20 ± 0.02 g/cm³ |
| VOC, contenido orgánico volátil | <280 g/l |
| Resistencia calor seco (ASTM D2485) | |
| - Exposición prolongada | 145 °C |
| - Exposición corta | 175 °C |
| Resistencia Impacto (ASTM 2794) | >5 J. |

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

| Tipo de superficie | Mínimo | Recomendado |
|--------------------------------------|--|---|
| Perfil de Superficie | Ry5 (30-75 µm) (ISO 8503-1) | Ry5 (30-75 µm) (ISO 8503-1) |
| Acero | St 2 (ISO 8501-1) | Sa 2½ (ISO 8501-1) |
| Superficies no férricas e inoxidable | Limpieza con solución alcalina, aclarado con agua. (SSPC-SP 1) | Superficie con ligera rugosidad ISO 8501-2, ISO 12944-4 |
| Superficie galvanizadas | Limpieza con solución alcalina, aclarado con agua. (SSPC-SP 1) | Superficie con ligera rugosidad ISO 8501-2, ISO 12944-4 |

CONDICIONES AMBIENTALES

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------|---|
| Temperatura del aire | de -18 a +55 °C |
| Temperatura de superficie | de -18 a +55 °C |
| Humedad relativa* | 30 – 99 % |
| Punto de rocío | Sin limitación. Superficie debe estar seca al tacto |

Nota:

- No aplicar con lluvia o nieve, o si el material aplicado no tiene suficiente tiempo para estar seco al tacto, antes de que llueva o nieve.

Para detalles, contactar con el Servicio Técnico de Krypton.

ESPESOR Y RENDIMIENTO TEÓRICO

| | Min. | Medio | Max. |
|---------------------|----------|----------|-----------|
| Espesor seco | 80 µm | 100 µm | 120 µm |
| Espesor Húmedo | 120 µm | 150 µm | 179 µm |
| Rendimiento teórico | 8.4 m²/l | 6.7 m²/l | 5.58 m²/l |

Nota: el rendimiento practico depende de las condiciones de aplicación, tipo de estructura a pintar, rugosidad de la superficie y método de aplicación.



KRYPTON CHEMICAL

C/ Martí i Franquès 12 - Pol. Ind. Les Tàpies
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España
Telf: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977
rayston@kryptonchemical.com - www.kryptonchemical.com

Última versión: 06.2024

Página 1 / 3

Krypton ProLine PU AL PRIMER

IMPRIMACION ANTICORROSIVA POLIURETANO CON ALUMINIO E HIERRO MICÁCEO



FICHA TÉCNICA

TIEMPO DE SECADO

| Espesor seco 120 µ | -5 °C | 0 °C | 5 °C | 10 °C | 25 °C | 40 °C |
|--|-------|------|------|-------|--------|-------|
| Seco al tacto | 12 h | 10 h | 7 h | 3 h | 1h 30m | 1h |
| Repintado consigo mismo, PU 1K, min secado para manejo | 24 h | 20 h | 16 h | 12 h | 7 h | 3 h |
| Curado servicio | - | - | - | 14 d | 8 d | 4 d |

Nota:

- Si la humedad relativa decrece, el tiempo de curado incrementa.
- No existe tiempo máximo de repintado.
- Tiempo de secado y curado determinado a temperatura controlada y humedad relativa 60 - 80%.

Para detalles, contactar con el servicio técnico de Krypton.

DATOS DE APLICACIÓN

Homogeneización:

Es un monocomponente, antes de su uso, debe homogeneizarse meticulosamente con un mezclador mecánico de baja velocidad, evitando atrapamiento de aire. Antes de abrir los botes, conviene asegurar que la temperatura del material sea al menos de 3°C por encima del punto de rocío.

Dilución:

Normalmente no se requiere añadir diluyente. Si fuese necesario ProLinethinner/Raystonthinner puede ser añadido hasta un 10 % en volumen.

Nota: En caso de no utilizar los diluyentes recomendados, el fabricante no se hace responsable del posible reducción de la calidad del producto.

Limpieza:

Todos los equipos deben limpiarse con el diluyente ProLinethinner/Raystonthinner inmediatamente después de terminar el trabajo.

Para detalles, contactar con el Servicio técnico de Krypton.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Aplicación airless, a brocha y a rodillo.

Aplicación Spray:

La máquina airless es el principal método de aplicación spray. Para otros métodos de Spray, la corrección de viscosidad debe requerirse.

Brocha: aplicación a brocha

Rodillo: aplicación a rodillo

PACKAGING

| Volumen (litros) | Tamaño del envase (litros) |
|------------------|----------------------------|
| 10 | 10 |

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

El material debe almacenarse en su envase original sellado. El producto debe almacenarse en un lugar seco, bien ventilado, lejos de focos de calor y/o ignición.

| Temperatura de almacenamiento | de 5 a 30 °C |
|-------------------------------|--------------|
| Caducidad | 6 meses |

SEGURIDAD

Usar con adecuada ventilación. No inhalar aerosol. Evitar el contacto con la piel. Después de un posible contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón la zona afectada. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al servicio médico inmediatamente.

Para obtener información detallada sobre los riesgos para la salud, seguridad y precauciones de uso de este producto, consultar la Hoja de Seguridad del producto.

NOTA IMPORTANTE

La información contenida en esta FICHA TÉCNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo. Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto



KRYPTON CHEMICAL

C/ Martí i Franquès 12 - Pol. Ind. Les Tàpies
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España
Telf: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977
rayston@kryptonchemical.com - www.kryptonchemical.com

Última versión: 06.2024

Página 2 / 3

Krypton ProLine PU AL PRIMER

IMPRIMACION ANTICORROSIVA POLIURETANO CON ALUMINIO E HIERRO MICÁCEO

FICHA TÉCNICA

de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

ESTA FICHA TÉCNICA ANULA LAS VERSIONES ANTERIORES.



KRYPTON CHEMICAL

C/ Martí i Franquès 12 - Pol. Ind. Les Tàpies
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España
Telf: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977
rayston@kryptonchemical.com - www.kryptonchemical.com