

MAT DE CAUCHO / MAT DE CAUCHO PLUS



Lámina de granza de caucho reciclado

DESCRIPCIÓN

El Mat de Caucho y Mat de Caucho Plus son láminas de granza de caucho reciclado SBR aglomerada con resina de poliuretano. Constituyen una base amortiguadora para la absorción de impactos especial para suelos deportivos. Certificado de acuerdo con EN14904.

Se usan en el sistema Rayston Pavisoft Sport, de aplicación en:

- Hospitales
- Gimnasios
- Colegios, guarderías.
- Locales comerciales
- Oficinas
- Salas de exposiciones
- Zonas recreativas polivalentes.

DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

	Mat de caucho	Mat de caucho plus																																
Identidad química	Mezcla de caucho SBR aglomerado	Mezcla de caucho SBR aglomerado																																
Color	Negro	Negro																																
Dureza (Shore)	55A	45A																																
Densidad	1,32 g/cm ³ (20°C)																																	
Presentación	Rollos de 1.5m de ancho Peso del rollo: 144 kg a 151 kg	Rollos de 1.5m de ancho Peso del rollo: 108 kg a 113 kg																																
	<table><thead><tr><th>Espesor (mm)</th><th>Longitud (mm)</th><th>Espesor (mm)</th><th>Longitud (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td>30</td><td>4</td><td>30</td></tr><tr><td>5</td><td>24</td><td>5</td><td>24</td></tr><tr><td>6</td><td>20</td><td>6</td><td>20</td></tr><tr><td>7</td><td>17</td><td>7</td><td>17</td></tr><tr><td>8</td><td>15</td><td>8</td><td>15</td></tr><tr><td>9</td><td>14</td><td>9</td><td>14</td></tr><tr><td>10</td><td>12</td><td>10</td><td>12</td></tr></tbody></table>	Espesor (mm)	Longitud (mm)	Espesor (mm)	Longitud (mm)	4	30	4	30	5	24	5	24	6	20	6	20	7	17	7	17	8	15	8	15	9	14	9	14	10	12	10	12	
Espesor (mm)	Longitud (mm)	Espesor (mm)	Longitud (mm)																															
4	30	4	30																															
5	24	5	24																															
6	20	6	20																															
7	17	7	17																															
8	15	8	15																															
9	14	9	14																															
10	12	10	12																															
Almacenamiento	Almacenar a menos de 35°C, protegido de los rayos del sol. Evitar el contacto con aceites, disolventes, gasolinas o productos similares.																																	
Caducidad	24 meses desde la fabricación.																																	

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Consultar la información respecto al sistema Rayston Pavisoft Sport en el manual de aplicaciones de pavimentos.

SEGURIDAD

Consultar la información proporcionada en la hoja de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La información contenida en esta FICHA TÉCNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo. Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente

conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

Esta ficha técnica anula las versiones anteriores.



KRYPTON CHEMICAL SL

C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España
Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977

www.kryptonchemical.com - rayston@kryptonchemical.com

Última revisión:

12/08/2024

Página:

1/1